

sibglass

pro

- ▶ Памятка для клиента
- ▶ Справочник производственных ограничений по видам продукции

Стеклопакет (ГОСТ 24866-2014)

Герметичный элемент окна, состоящий из двух и более стекол, разделенных дистанционной рамкой. Sibglass Pro предлагает одно- и двухкамерные стеклопакеты различных геометрических форм (прямоугольники, трапеции, арки, круги), структурные стеклопакеты, стеклопакеты гнутой формы, со шпросами. Возможна комплектация стеклами со специальными свойствами.

Закаленное стекло SGTemp (ГОСТ 30698-2014)

Стекло, подвергнутое специальной термической обработке, для придания ему высокой прочности и устойчивости к перепадам температур.

Многослойное ламинированное стекло SGLaminate (ГОСТ 30826-2014, ТУ 5923-008-44590920-2014)

Изделие, состоящее из двух (триплекс) и более (многослойное) стекол, скрепленных между собой поливинилбутиральной или EVA-пленкой. Триплекс относится к разряду безопасных стекол: его очень трудно разбить, и даже при разрушении осколки стекла не разлетаются в стороны, оставаясь приклеенными к пленке, что предотвращает травмирование людей. Sibglass Pro производит гнутый, цветной, декоративный триплекс, по ПVB и EVA-технологиям.

Электрообогреваемое стекло SGHeat (ТУ-ОК-02-2010)

триплекс из закаленных стекол, одно из которых имеет «твердое» покрытие на основе оксидов металла (K-glass) и используется в качестве токопроводящего стекла. K-стекло оборудуется электродами с выводом для подключения к источнику электропитания. Конструкция работает от напряжения максимум 380В и может нагреваться до температуры в 70°C.

Цифровая печать SGPrint (ТУ 5914-011-44590920-2013)

Полноцветная цифровая печать керамическими красками на стекле. Цветные изображения наносятся на плоское стекло, затем оно закаливается. После процесса закалки краска впекается в стекло и становится его частью. Нанесенное изображение не стирается, не царапается, не выцветает, становится устойчивым к атмосферным воздействиям.

Эмалированное стекло SGCol (ТУ 5914-007-44590920-2013)

Закаленное стекло с нанесенным на одну из сторон цветным покрытием из запекаемой керамической краски. Как строительный материал стемалит превосходно сочетает в себе декоративные свойства и качества закаленного стекла, устойчив к механическим воздействиям, отличается долговечностью, термостойкостью и светостойкостью.

Шелкотрафаретная печать SGSilk (ТУ 5914-007-44590920-2013)

Технология нанесения изображений на поверхность листового стекла с помощью шелкотрафарета (матрицы). Для шелкотрафаретной печати SG Silk Print используются керамические запекаемые и сольвентные краски. Применение сольвентных красок позволяет получать широкую цветовую гамму, включая металлик (серебро, золото), имитацию травления, сложность рисунка, высокую производительность.

Стекло регулируемой прозрачности SG Smart

Триплекс из двух стекол, между которыми находится электрохромная пленка Magic Film, подключенная к источнику питания, обладающая двумя основными свойствами: смарт-стекло может становиться матовым или прозрачным при выключении/включении электропитания и может использоваться как экран обратной и прямой проекции.

Огнестойкое стекло SG Fire (ТУ 5923-013-44590920-2016)

Огнестойкое стекло - многослойное стекло с прозрачным, расширяющимся под воздействием высокой температуры промежуточным слоем. Предназначено для предотвращения распространения огня и продуктов горения, позволяет провести безопасную эвакуацию людей из здания. Sibglass Pro предлагает услуги изготовления огнестойкого (пожаробезопасного) стекла: изготовление, сборку в стеклопакеты и триплекс.

Наклейка пленки

Наклейка декоративной полимерной пленки для защиты от ультрафиолетовых лучей, декоративного оформления фасадов и интерьерных стеклянных перегородок.

Резка стекла в размер

Первичная технологическая операция в обработке стекла. Sibglass Pro производит нарезку всех видов стекла по заданным размерам.

Обработка стекла

Снятие фаски (притупление). Удаление острой режущей кромки стекла абразивным инструментом. Минимально допустимый вид обработки для стекол, подлежащих закалке.

Шлифовка. Операция, при которой кромка стекла обрабатывается алмазными кругами. При этом с кромки стекла снимаются все неровности и сколы, и она приобретает матовый цвет.

Полировка. Более деликатная операция, после которой кромка стекла приобретает абсолютно прозрачный цвет и гладкую поверхность.

Плоская кромка («еврокромка»), округлая кромка («карандаш»). Обработка кромки с получением различного профиля в поперечном сечении.

Фрезерование. Данный вид обработки применяется для изготовления вырезов под фурнитуру, технологических вырезов, придания изделию заданной формы.

Сверление и зенкование отверстий

Сверление и зенкование отверстий производится на автоматическом станке, что гарантирует абсолютную соосность отверстий. Кроме того, отсутствуют ограничения на взаимное расположение отверстий. Зенкование отверстий производится в процессе сверления отверстий.

Бланк заявки можно скачать по ссылке <http://www.sibglass-pro.ru/buy/order/>. Пожалуйста, заполните и пришлите нам на электронную почту в формате Excel. На основании Вашей заявки наши менеджеры выставят счет. Количество позиций (строк) в одном заказе не должно превышать 200 шт.

Обозначение номенклатуры

Sibglass Pro предлагает стеклопакеты (далее - с/п) двух типов: **однокамерные (СПО)** – два стекла, соединенных по контуру дистанционной рамкой, **двухкамерные (СПД)** – три стекла, соединенные дистанционными рамками.



Рисунок №1 (Конструкция двухкамерного стеклопакета)

Как написать формулу стеклопакета?

Примеры условного обозначения:

- однокамерный с/п, состоящий из двух стекол толщиной 4 мм марки М1, заполненного воздухом с дистанционной рамкой 16 мм, толщиной 24 мм:
СПО 4М1-16-4М1 24 мм.


- двухкамерный стеклопакет из трех стекол толщиной 4 мм марки М1, с дистанционными рамками 12 и 14 мм, заполненного аргоном, толщиной 38 мм:
СПД 4М1-12 Ar -4М1-14 Ar -4М1 38 мм.



Рисунок №2 (Конструкция однокамерного стеклопакета)


Позиционирование стекол с покрытием при оформлении заявки на изготовление продукции

При оформлении заказа на стеклопакеты или триплекс, в состав которых входят **стекла с покрытием, напылением, плёнкой, окрашенные стекла (стемалит, шелкография, цифровая печать)**, в формуле изделия необходимо указывать позиции расположения данных видов услуг / порядок сборки стеклоизделия. Нумерация позиций в любом стеклопакете или триплексе начинается со стекла, обращенного на улицу - **#1** и далее по порядку. Количество позиций всегда равно сумме всех сторон всех стёкол.



Пример указания позиции стекла с тонировочной пленкой и стекла с ТОП-покрытием в составе однокамерного стеклопакета

СПО 4М1 NR M PS 2#2-16-4ТОП#3



Пример указания позиций стекол с мультифункциональным и ТОП-покрытиями в составе однокамерного стеклопакета с триплексом

СПО 8SGTemp HP Royal Blue 41#2-20-8,38SGLam[4ТОП#3/4М1/.1]

Выбираем дистанционную рамку и декоративный переплет (шпроссы)

Наименование	Обозначение в формуле	Цвет	Ширина	Примечание
Алюминиевая рамка	без обозначения СПО 4-16-4 24мм	серебряный	6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27 мм	Подлежит процедуре гнутья
Рамка ПВХ (Warmtex ThermAl CE)	толщина рамки + ПВХ (Foil) СПО 4-16 ПВХ (Foil)-4 24мм СПО 4-16 ПВХ (беж)-4 24мм	белый, черный, махагон, бежевый, коричневый	10, 12, 14, 16 мм	Не подлежит процедуре гнутья, необходимо согласование
TPS термопластичная рамка	толщина рамки + TPS СПО 4-16TPS-4 24мм	черный	6 - 20 мм	Необходимо согласование
Thermix	толщина рамки + Thx СПО 4-16Thx светло-серый-4 24мм	черный, белый, светло-серый, серый, темно-коричневый, светло-коричневый	8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 мм	Подлежит процедуре гнутья, необходимо согласование
Schuco	толщина рамки + Sch СПО 8SGTemp-20Sch-6И 34мм	темно-коричневый	20 мм	
Декоративный переплет (шпроссы)	указывается после формулы, размеры и расположение обозначаются на чертеже СПО 4-16Thx (светло-серый) Шпр- 4 (шпроссы коричневые) 24мм	белый коричневый золотой	8, 18, 25 мм 18, 25 мм 8 мм	Необходимо согласование

Ограничения по площади стеклопакета

- Максимальный размер стеклопакета: со смещением (с учетом зуба) 2300х3700 мм, обычные 2490х3700 мм
- При производстве стеклопакетов площадью, превышающей допустимую на определенную дистанционную рамку, не исключена возможность залипания стекол в связи с недостаточной дистанцией друг от друга.
- Для стеклопакетов площадью 2,5 кв.м и более, обязательна обработка кромки стёкол

Таблица ограничений на дистанционную рамку

Толщина стекла, мм	Максимальный размер меньшей стороны, мм	Толщина рамки, мм								
		6	8	10	12	14	16	18	20	
4	Сырое	1200 (кроме рамки 6 мм)	1,4	1,7	2,2	2,5	2,6	2,8	2,9	3,0
	Закалённое		1,7	2,0	2,3	2,7	2,9	3,1	3,2	3,3
6	Сырое	1800 (кроме рамки 6 мм)	2,2	3,0	3,7	4,4	4,7	4,9	5,0	5,0
	Закалённое		2,6	3,4	4,2	4,8	5,1	5,4	5,6	5,8
8	Сырое	2400 (кроме рамки 6 мм)	2,6	3,4	4,3	5,1	5,6	5,8	5,9	6,0
	Закалённое		2,8	3,7	5,0	5,7	6,4	6,6	6,7	6,8
10	Сырое	2440 (кроме рамки 6 мм)	2,8	3,8	5,0	5,8	6,5	6,8	7,0	7,1
	Закалённое		2,9	3,9	5,3	6,4	7,2	7,6	7,8	8,0

Стеклопакеты с рамкой 20 мм и более

- При применении рамки 20 мм и более существенно увеличивается эффект линзования. Не рекомендуется применение для стеклопакетов с цветным стеклом, с незакаленным стеклом.

Эффект «ТЕРМОШОК»

- При использовании стеклопакетов: со стеклом тонированным в массе, стеклом с пленкой, стеклом с Tone 20, не допускается резкое или неравномерное охлаждение нагретого тонированного стекла, которое может привести к образованию трещин или разрушению вследствие «термошока»
- Для избежания эффекта «термошока» стекла должны закаливаться

Стеклопакеты со шпросами

- Шпроса не подлежит процедуре гнутья
- Шпроса должна быть тоньше рамки не менее чем на 6 мм
- Невозможно изготовление стеклопакета с деревянными шпросами
- Не рекомендуется установка изделий со шпросами в двери

Стеклопакеты с пленкой

- Максимальная ширина пленки 1524 мм
- Если обе стороны больше 1524 мм, то расположение стыка согласовывается дополнительно

Толщина дистанционных рамок

- ПВХ-рамки - 10, 12, 14, 16 мм (не подлежат процедуре гнутья)
- Теплые рамки - 9, 10, 12, 14, 16 мм (необходимо согласование)
- TPS-рамки - 4-20 мм (необходимо согласование)

Закалённое стекло

- Диаметр отверстия не меньше толщины стекла
- Расстояние от края отверстия до края стекла не менее 2-х толщин стекла
- По умолчанию на каждое закалённое стекло наносится штамп в нижний правый угол

	Резка в размер *		Толщина листа	Обработка торцов	Ограничения для данного вида стекла	
* - минимальные габариты плоского сырого зависят от его толщины. Расчёт минимальных габаритов осуществляется по формуле: толщина листа умножается на 30 (например, минимальные габариты листа толщиной 4 мм - 120x120 мм)						
Сырое стекло (прозрачное/тонируемое в массе/с напылением)	min	120	120	4-19 мм	Обработка торцов по желанию Если стекло тонируемое в массе или с напылением используется в стеклопакете, то необходимо закаливать стекло, иначе возможен эффект «термошока». Если стекло применяется в остеклении в одну нить, можно не закаливать, но обязательна обработка торцов	
	max	2600	5000			
	min	100	100	2,5-3 мм		
	max	1600	2500			
Триплекс (сырой) SGLam	min	150	350	5,38-50 мм - ПVB 5,38-80 мм - EVA	Количество слоев пленки зависит от площади изделия и наличия вырезов/отверстий: • 2,5-12 мм один слой пленки 0,38 мм Если площадь изделия больше 2,5 м ² или присутствуют вырезы/отверстия, то добавляется еще один слой пленки. Нельзя совмещать цветные и прозрачные пленки При использовании 3-х и более пленок EVA возможна неравномерная толщина изделия Требуется обязательная обработка кромки	
	max	2500	5000			
Термоупрочненное стекло SGTempHS	min	200	300	3-8 мм	Обязательна обработка торцов	
	max	2600	5000			
Закаленное стекло SGTemp	min	200	300	4-19 мм	Обязательна обработка торцов	
	max	2600	5000			
Стекло гнутое закаленное (прозрачное/тонируемое в массе/с напылением) SGBTemp	min	300	400	4-12 мм	Обязательна обработка торцов: шлифовка, полировка	Малая секция гнутья: • стекло 4 мм - R 450-6000 мм • стекло 5-6 мм - R 500-6000 мм • стекло 8-12 мм - R 1000-6000 мм
	max	1000	2400			
	min	300	400	6-12 мм	Обязательна обработка торцов: шлифовка, полировка	Большая секция гнутья: • стекло 6 мм - R 850-6500 мм • стекло 8-10 мм - R 1000-6500 мм • стекло 12 мм - R 1500-6500 мм
	max	1800	2400			
Триплекс (закаленный) SGLam[SGTemp/SGTemp/...]	min	200	300	9,14-50 мм - ПVB 9,14-80 мм - EVA	Обязательна обработка торцов: шлифовка, полировка	Количество слоев зависит от толщины склеиваемых стекол и наличия вырезов/отверстий: • 4-6 мм 3 слоя пленки 0,38 мм Если присутствуют вырезы/отверстия, то добавляется еще один слой пленки. • 8-12 мм всегда 4 слоя пленки 0,38 Нельзя совмещать цветные и прозрачные пленки
	max	2500	5000			
Триплекс (закаленный, гнутый)	min	300	400	10,28-26 мм Есть ограничения	Всегда 6 слоёв пленок	
	max	1400	2400			
		Есть ограничения				

	Резка в размер *			Толщина листа	Обработка торцов	Ограничения для данного вида стекла
* - минимальные габариты плоского сырого зависят от его толщины. Расчёт минимальных габаритов осуществляется по формуле: толщина листа умножается на 30 (например, минимальные габариты листа толщиной 4 мм - 120x120 мм)						
Стемалит (эмалированное стекло) SGCol	min	200	300	4-19 мм	притупление, шлифовка, полировка	<ul style="list-style-type: none"> Для производства данного вида изделия используются только закаленные стекла Необходимо уточнять наличие требуемого цвета по шкале RAL Не изготавливается «на просвет» Если в заказе не указана сторона нанесения краски, то краска всегда наносится на покрытие
	max	2100	5000			
Стекло с шелкографией SGSilk	min	200	300	4-19 мм	притупление, шлифовка, полировка	<ul style="list-style-type: none"> Для производства данного вида изделия используются только закаленные стекла Для печати изображений исходный файл может быть представлен в форматах JPEG, TIFF, BMP, CDR, AI, EPS, PDF Исходный файл с растровым изображением должен быть с разрешением не менее 150 dpi при печати 1:1 ! Невозможно нанесение краски на некоторые виды покрытий стекла
	max	1500	2400			
Стекло с цифровой печатью SGPrint	min	200	300	4-19 мм	притупление, шлифовка, полировка	<ul style="list-style-type: none"> Для производства данного вида изделия используются только закаленные стекла Для печати изображений исходный файл может быть представлен в форматах JPEG, TIFF, BMP, CDR, AI, EPS, PDF Исходный файл с растровым изображением должен быть с разрешением не менее 150 dpi при печати 1:1 ! Невозможно нанесение краски на некоторые виды покрытий стекла
	max	2600	4000			
Электрообогреваемое стекло (в составе триплекса/ стеклопакета; гнущее) SGHeat	min	200	300	10,28-64 мм	шлифовка, полировка	Для производства данного вида изделия используются только закаленные стекла Электрообогреваемый триплекс дополнительно может снабжаться температурным датчиком, промышленным PT-100 или бытовым NTC-15 По желанию клиента осуществляется расчет и подбор оборудования
	max	2200	3200			
Смарт-стекло (стекло с регулируемой прозрачностью) SGSmart	min	200	300	10,28-19 мм	шлифовка, полировка	Для подключения требуется блок питания (контроллер) с напряжением 60-110 В, 7Вт/м2 Максимальные размеры пленки: 980x2000 мм, 1200x2400 мм, 1500x3000 мм Доступно несколько цветовых решений Возможно применение как в составе триплекса, так и простым наклеиванием на стекло
	max	1500	3000			
Огнестойкое (пожаробезопасное) стекло SGFire	min	150	150	14-60 мм	шлифовка, полировка	Характеризуется 3-мя пределами огнестойкости EIW: E – сохранение целостности I – сохранение теплоизолирующей способности по прогреву W – сохранение теплоизолирующей способности по тепловому излучению и описывает время достижения предельного состояния: 15, 30, 45, 60 минут
	max	2000	3000			
Операции шлифовка / полировка	Толщина листа 3-19 мм					
Операция сверление	<ul style="list-style-type: none"> Диаметр отверстия до 50 мм, более 50 мм - технологический вырез Диаметр отверстия: 5-8, 10-18, 20, 22, 24-26, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 50 мм. Диаметр отверстия не меньше толщины листа (для закаленного стекла) Расстояние от края отверстия до края стекла не менее 2-х толщин стекла (для закаленного стекла) 					